

## NORMATIVA DE EMISIONES SOBRE CALIDAD ENCOLADO

Mediante el empleo de resinas ureicas conseguimos que nuestros productos sean E1 conforme a la Norma UNE-EN 636 , Clase 1 (IF20 según norma Alemana) según UNE-EN 314-2.

	Países	ESPAÑA	FRANCIA	INGLATERRA	ALEMANIA	U.E.
<b>Resistencia Tablero</b>	<b>Normativa</b>	UNE 56.705	NF B-54.154	BS 6.566	DIN 68.705	EN 314
24h en agua a 20°C	Calidad 4ª	1	Tipo 1	INT	IF.20	CLASE 1
3h en agua a 70°C	Calidad 3ª	SE	Tipo 2	MR	IW.67	---
6h en agua a 100°C	Calidad 2ª	E	Tipo 3	BR	A.100	CLASE 2
72h en agua a 100°C	Calidad 1ª	E-RAH	Tipo 4	WBP	AW.100	CLASE 3